

Chemische Ankers VBA-Z

type MKT Chemische Ankers VZ

De gegevens



Temperatuur in boorgat [°C]	Min. uithardingstijd
-20 tot -16	17 h
-15 tot -11	7 h
-10 tot -6	4 h
-5 tot -1	3 h
0 tot +4	50 min
+5 tot +9	25 min
+10 tot +19	15 min
+20 tot +29	6 min
+30 tot +40	

Patroontemperatuur tijdens verwerking -15 °C tot +40 °C




Verdere plugkengetallen en belastingen voor het gebruik met eisen aan de vuurweerstandsduur, zie hoofdstuk „Technische informatie“.

Staaldraadborstels

voor Chemische Ankers VBA-Z

Geschikt voor	Diameter [mm]	Maat	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
10 mm Boorgat	11	M8	135571	1	Stuk
12 mm Boorgat	13	M10	135572		
14 mm Boorgat	16	M12	135573		
18 mm Boorgat	20	M16	135574		



Bij alle wrijvings- en stofvrije plugverbindingen wordt het draagvermogen van de plug beïnvloed door de schoonheid van het boorgat. Achterblijfselen, zoals bv. boorstof, verminderen het draagvermogen van de verbinding. Op grond hiervan moet het boorgat voor de inbrenging van het mortelpatroon en ankerdraad met de staaldraadborstel uitgeborsteld worden.

